

# FINITURA LP

SMALTO POLIURETANICO ALIFATICO FLESSIBILE (A+B)



## DESCRIZIONE

Prodotto bicomponente per realizzare film elastici, impermeabili all'acqua, resistenti alla pedonabilità e con ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Aspetto satinato, finemente antiscivolo.

Esiste una versione del prodotto trasparente.

## UTILIZZI

Verniciatura finale per impermeabilizzazioni realizzate con IMPERMISIVIT MP.

La versione trasparente può essere impiegata per impermeabilizzare lucernari in vetrocemento o policarbonato.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il prodotto aderisce direttamente su IMPERMISIVIT MP, se applicato entro il tempo massimo di sovracopertura.

## APPLICAZIONE

I due componenti di FINITURA LP vanno miscelati al momento dell'utilizzo mediante agitatore meccanico.

FINITURA LP può essere applicato a rullo o a pennello.

In caso di rinnovo della finitura si consiglia una carteggiatura preventiva.

Il consumo di prodotto è di circa 0,15–0,20 kg/m<sup>2</sup>.

## SPECIFICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO	
Colore	RAL 1001, RAL 6001, RAL 7001, RAL 7016, RAL 7032, RAL 8004, RAL 9016, NCS S 0540- R90B. Trasparente.
Consumo	0,15–0,20 kg/m <sup>2</sup>
Peso specifico (a 25°C): miscela (A+B)	1,18 +/- 0,05 g/ml (rif. RAL 7001)
Viscosità (a 25°C): miscela (A+B)	230 +/- 50 mPa.s (spindle 1, rpm 20, rif. RAL 7001)
Residuo secco (A+B)	67-69% in peso
VOC pronto uso (D.lgs 161/06)	< 500 g/l Cat.A/j. Pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS).
Solvente per la pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C; in particolare, porre attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria
DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=27 (trasparente) A=100, B=21 (versione colorata)
Pot-life (50% U.R.)	a 10°C > 10 ore a 25°C 6 ore a 35°C > 5 ore
Secco al tatto (50% U.R.)	a 7°C 38-42 ore a 25°C 20-26 ore a 35°C 12-14 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C 12 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C da 24 a 48 ore

Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +7°C e i +35°C e U.R. < 60% (*)
Manutenzione rivestimento	Per le operazioni di pulizia utilizzare detergenti neutri

(\*) FINITURA LP va applicato ad una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa per evitare problemi di adesione.  
(\*\*) Si consiglia di non applicare con temperature troppo elevate per evitare un essiccamento rapido

## AVVERTENZE

Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente (in alcuni casi si consiglia una prima ripresa di colore bianco).

Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare materiale proveniente da un unico lotto di produzione.

*Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.*