

FINISOL TRASPARENTE OPACO

VERNICE POLIURETANICA TRASPARENTE
OPACA ALIFATICA A SOLVENTE (A+B)



DESCRIZIONE

Formulato trasparente a base di resine poliuretaniche alifatiche. FINISOL TRASPARENTE OPACO forma una pellicola che mantiene buona flessibilità e buona resistenza all'abrasione e al graffio. Resiste ai raggi ultravioletti grazie a filtri UV che ne prevengono il degrado foto-ossidativo. Il film indurito resiste all'aggressione di molteplici acidi (per ulteriori dettagli contattare l'Assistenza Tecnica Sivit). Aspetto opaco.

UTILIZZI

Verniciatura di pavimenti in calcestruzzo.
Finitura per rivestimenti resinosi.
Trattamento finitura anticorrosivo per strutture in cls. e ferro.
Idoneo in particolare per aree di deposito batterie.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi rivestimenti in fase di distacco.
Abrasive superficialmente per favorire l'adesione.
Si consiglia di utilizzare carte abrasive chiare con grana 150 o più fine. Dopo l'abrasione rimuovere completamente la polvere dalla superficie.

- **Superfici in cls. e laterizi** dovranno essere solidi, stagionati, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, da polveri o da altre sostanze. Preparare meccanicamente la superficie mediante carteggiatura o molatura. Primerizzare la superficie mediante l'applicazione di una ripresa di PAVIWATER T68.
- Eventuali buchi e lievi anomalie, possono essere riparati con PAVIRAPID o SIVITCOL.
- **Rivestimenti in resina** già esistenti vanno abrasivati o molati, eliminando quindi i residui di polvere. Nel caso di rivestimenti in resina appena realizzati occorre verificare il tempo di ricopertura del prodotto precedentemente applicato.
- **Superfici metalliche** vanno trattate applicando un fondo epossidico anticorrosivo previa preparazione meccanica (contattare l'Assistenza Tecnica Sivit).

APPLICAZIONE

Unire i due componenti (A+B) e miscelare con trapano miscelatore per 1 minuto. Applicare la miscela a rullo con un consumo di circa 0,100 kg/m². Per ottenere una superficie ruvida e antiscivolo occorre aggiungere, al momento della preparazione dei 2 componenti, il 3-5% di SFERETTE DI VETRO FINI o il 10-20% di QUARZO B0/B1 (vedere tabella). Evitare di preparare miscele parziali di prodotto per non incorrere in errori, che potrebbero comportare un mancato o completo indurimento. In caso di applicazione di una seconda mano effettuare una preventiva carteggiatura.

Attenzione: in virtù della natura di queste tipologie di prodotto si presta particolare attenzione al momento della stesura, al fine di evitare inestetismi come rullate, sormonti, differenze di gloss ecc..

In linea generale si proceda a distribuire la vernice sul supporto in modo omogeneo nella giusta quantità; nel congiungersi con l'area appena verniciata si abbia cura di riprendere la verniciatura a qualche centimetro di distanza in modo da scaricare l'eccesso di prodotto e raccordarsi poi con la precedente area sfumando e dosando la quantità applicata con attenzione. Non attendere troppo per le sovrapposizioni, verniciare sempre "fresco su fresco".

Nella realizzazione di grandi superfici è necessario il movimento coordinato di diversi applicatori.

L'applicazione del prodotto mediante pennello origina un film con un gloss finale più elevato rispetto all'applicazione a rullo.

Avvertenza: il prodotto contiene solventi, è necessario pertanto che gli applicatori indossino gli idonei dispositivi di protezione respiratoria indicati sulle Schede di Sicurezza. Si raccomanda inoltre di compartimentare in modo opportuno le aree di lavoro durante l'applicazione e nelle ore successive. Durante la fase di evaporazione, la natura dei solventi impiegati può creare odori fastidiosi per i non addetti ai lavori presenti negli ambienti vicini. Quando pedonabile si raccomanda di areare bene i locali.

Note: qualora si debba travasare il componente A dalla sua confezione originale, si mescoli con cura al fine di omogeneizzare gli agenti opacanti eventualmente sedimentati ed ottenere così il valore di gloss nominale

SPECIFICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO	
Colore	Trasparente
Consumo	A rullo: circa 0,100 kg/m ²
Peso specifico (a 25°C): miscela (A+B)	1,02 +/- 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C): miscela (A+B)	500 +/- 50 mPa·s (spindle 2, rpm 30)
Residuo secco (A+B)	59-61% in peso
VOC pronto uso (D. lgs 161/06)	< 500 g/l Cat. A/j. Pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS).
Solvente per la pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C; porre particolare attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria
DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=25
Pot-life (50% U.R.)	a 10°C 70 min a 25°C 40 min a 35°C 25 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C 20-24 ore a 25°C 12-14 ore a 35°C 8-10 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C 12-24 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C da 12 a 36 ore (previa carteggiatura)
Trafficabile (50% U.R.)	a 25°C 3-5 giorni
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C 7 giorni
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10°C e i +35°C e U.R. < 60% (*)
Temperatura superficiale	Tra i +10°C e i +25°C

Manutenzione rivestimento	Per le operazioni di pulizia attendere almeno 7 giorni dall'applicazione del rivestimento
---------------------------	---

DATI TECNICI PRESTAZIONALI	
Aspetto	Liscio e omogeneo
Gloss 60°	5-15 (**)
Gloss 85° (DIN 67530)	10-20 (**)
Scivolosità (D.M. 236/89)	$\mu > 0,40$ (con il 3% di SFERETTE DI VETRO FINI)
Scivolosità (DIN 51130)	R11 (con il 5% di SFERETTE DI VETRO GROSSE) R12 (con il 20% di QUARZO B2)
Marcatura CE (reg. n. 305/2011)	Conforme a EN 1504-2. Rivestimento (C) Principio (PR).
Adesione Pull Off (EN 1542)	>1,5 MPa
Resistenza all'abrasione norma EN 5470-1	<50 mg (Taber CS-10; 1000 giri; 1000 gr)
Resistenza all'usura BCA (EN13892-4)	AR 0,5
Resistenza all'urto (EN 6272-1)	16 Nm
Permeabilità all'acqua (EN 1062-2)	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{h}^{0,5} \cdot \text{m}^2)$

(*) FINISOL TRASPARENTE OPACO va applicato ad una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa per evitare problemi di adesione.
 (**) Il grado di gloss di FINISOL TRASPARENTE OPACO è influenzato dai seguenti fattori:
 - porosità del supporto
 - spessore del film

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.