

SPATOLATO EPOSSIDICO su pavimenti cementizi senza umidità


CICLO SPATOLATO SU PAVIMENTI CEMENTIZI ESENTI DA UMIDITA', A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E FINITURA TRASPARENTE POLIURETANICA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo in cemento dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detersivi, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura. Effettuare molatura con levigatrice orbitale munita di utensili diamantati seguita da accurata depolveratura.

APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rullo **PAVIWATER T68** diluito 1:3 in peso con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m².
- 2 • Applicare con spatola dentata **ECOPAVIPLAST** per un consumo di 2 kg/m² per mm di spessore, in unica rasata o in due rasate da 1 kg/m² ciascuna.
- 3 • Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m² oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m², in funzione del grado materico richiesto.
- 4 • Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m² oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m², in funzione del grado materico richiesto.
- 5 • Applicare a rullo un primo strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** per un consumo di 0,10-0,125 kg/m².
- 6 • Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m².



PRODOTTI

PAVIWATER T68 A+B • trasparente epossidico in emulsione acquosa per supporti cementizi

ECOPAVIPLAST A+B+C • malta epossidica in emulsione acquosa per supporti cementizi

COLORSIVIT MALTA (FINE) A+B • malta epossidica colorata in emulsione acquosa

FINIWATER TOP/SATINATO/OPACO A+B • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche in dispersione acquosa

FINISOL LUCIDO/SATINATO/OPACO A+B • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche veicolate in solvente

Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

SIVIT S.R.L.
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
IN RESINA **sivit**