

# SPATOLATO EPOSSIDICO su pavimenti cementizi con umidità

## CICLO SPATOLATO SU PAVIMENTI CEMENTIZI CON PRESENZA DI UMIDITA', A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E FINITURA TRASPARENTE POLIURETANICA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo in cemento dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detersivi, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura. Effettuare molatura con levigatrice orbitale munita di utensili diamantati seguita da accurata depolveratura.

### APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rullo **PAVIWATER T68** diluito 1:3 in peso con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m<sup>2</sup>.
- 2 • Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m<sup>2</sup>.
- 2 • Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **ECOFONDO PLUS FIBRATO** per un consumo di 1,0 kg/m<sup>2</sup>.
- 4 • Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>, in funzione del grado materico richiesto.
- 5 • Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> oppure, in alternativa, di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>, in funzione del grado materico richiesto.
- 6 • Applicare a rullo un primo strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** per un consumo di 0,10-0,125 kg/m<sup>2</sup>.
- 7 • Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m<sup>2</sup>.



### PRODOTTI

**PAVIWATER T68 A+B** • trasparente epossidico in emulsione acquosa per supporti cementizi

**ECOFONDO PLUS FIBRATO A+B+C** • fondo epossidico fibrinforzato in emulsione acquosa

**COLORSIVIT MALTA (FINE) A+B** • malta epossidica colorata in emulsione acquosa

**FINIWATER TOP/SATINATO/OPACO A+B** • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche in dispersione acquosa

**FINISOL LUCIDO/SATINATO/OPACO A+B** • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche veicolate in solvente

*Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.*

**SIVIT S.R.L.**  
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57  
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17  
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI  
E RIVESTIMENTI  
IN RESINA **sivit**