

# SPATOLATO EPOSSIDICO su pareti in piastrelle

## CICLO SPATOLATO SU PARETI IN PIASTRELLE, A BASE DI RESINE EPOSSIDICHE E FINITURA TRASPARENTE POLIURETANICA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Molatura con levigatrice orbitale munita di utensili diamantati, seguita da accurata depolveratura. Rimozione di eventuali parti in fase di distacco e ripristino dei volumi mancanti con PAVIRAPID. Valutare che non vi siano tracce di umidità ed effettuare accurata verifica della superficie sulla quale si andrà ad operare. Il fondo in piastrelle dovrà essere solido, livellato, assorbente, non inquinato da oli, detergenti, polveri od altre sostanze.

### APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **SIVITRASO**, per un consumo di 1 kg/m<sup>2</sup>.
- 2 • Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **SIVITRASO**, per un consumo di 1 kg/m<sup>2</sup>.
- 3 • Applicare a rasare con spatola liscia un primo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> oppure di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>, addizionati del 0,5-1% di **ADDENSANTE LIQUIDO**, in funzione del grado materico richiesto.
- 4 • Applicare a rasare con spatola liscia un secondo strato di **COLORSIVIT MALTA** per un consumo di 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> oppure di **COLORSIVIT MALTA FINE** per un consumo di 0,3-0,4 kg/m<sup>2</sup>, addizionati del 0,5-1% di **ADDENSANTE LIQUIDO**, in funzione del grado materico richiesto.
- 5 • Applicare a rullo uno strato di protettivo trasparente **FINIWATER TOP** (0,10-0,125 kg/m<sup>2</sup>).
- 6 • Applicare a rullo un secondo strato di protettivo trasparente **FINIWATER**, o in alternativa di **FINISOL**, lucido, satinato o opaco in funzione del grado di gloss richiesto, per un consumo di 0,10-0,125 kg/m<sup>2</sup>.



### PRODOTTI

**SIVITRASO** • rasante acrilico per superfici verticali in piastrelle

**COLORSIVIT MALTA (FINE) A+B** • malta epossidica colorata in emulsione acquosa

**ADDENSANTE LIQUIDO**: addensante acrilico per tixotropizzare i formulati a base acquosa

**FINIWATER TOP/SATINATO/OPACO A+B** • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche in dispersione acquosa

**FINISOL LUCIDO/SATINATO/OPACO A+B** • finitura trasparente lucida/satinata/opaca a base di resine poliuretaniche alifatiche veicolate in solvente

*Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.*

**SIVIT S.R.L.**  
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57  
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17  
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI  
E RIVESTIMENTI  
IN RESINA **sivit**