

VERNICIATURA PER SUPERFICI CERAMIZZATE

CICLO DI VERNICIATURA SU PIASTRELLE, CON FINITURA EPOSSIDICA COLORATA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Preparazione meccanica del supporto mediante molatura delle piastrelle con utensili a grana fine.

APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rullo una ripresa di **FONDO PER PIASTRELLE**, per un consumo di circa 0,130 kg/m².
- 2 • Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m².
- 3 • Applicare una seconda ripresa di **PAVIWATER** diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m².

PAVIWATER può essere addizionato con inerti granulari per ottenere una superficie antisdrucciolevole.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 0,15 mm.



PRODOTTI

FONDO PER PIASTRELLE A+B • fondo epossidico bicomponente in emulsione acquosa

PAVIWATER A+B • formulato epossidico pellicolare, colorato, in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

SIVIT S.R.L.
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI
E RIVESTIMENTI
IN RESINA 