

# SISTEMA AUTOLIVELLANTE AUTO5

## Autolivellante epossidico per fondi umidi

Sistema autolivellante colorato dello spessore di circa 2,5 mm da applicare **su supporti con umidità di risalita**. Rispetto ai cicli "traspiranti", che aiutano l'umidità a risalire, il sistema in oggetto fa da "barriera al vapore" e impedisce all'umidità di risalire dal terreno.

Il sistema è a base di resine epossidiche in emulsione acquosa. La differenza rispetto al sistema (AUT02) è rappresentata dall'utilizzo di un **prodotto autolivellante all'acqua**, al posto di un prodotto ad alto contenuto di solidi.



### Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze.

Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.

### Applicazione

1. Applicare a rasare una ripresa di **ECOFONDO PLUS**, diluito del 15% con acqua e caricato del 10% con **Quarzo B2**, per un consumo di **ECOFONDO PLUS** di circa 0,75 kg/m<sup>2</sup>.
2. Se necessario, tamponare i giunti di dilatazione con **ECOFONDO PLUS**, con l'aggiunta di **Quarzo B1** (il consumo di prodotto è trascurabile). Applicare a rasare un secondo strato di **ECOFONDO PLUS**, diluito del 15% con acqua, per un consumo di circa 0,5 kg/m<sup>2</sup>.
3. Applicare a rullo **PAVIWATER T68**, diluito 1 a 3 con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m<sup>2</sup>.
4. Colare **PAVIPLAST W** del colore desiderato, distribuendo con racla dentata 4 kg/m<sup>2</sup> di prodotto opportunamente preparato ed uniformando la superficie con rullo frangibolle.
5. Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER** del colore desiderato, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m<sup>2</sup>.
6. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretanico **SIGIFLEX**.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 2,5 mm

### Prodotti utilizzati

#### PAVIPLAST® W A+B

Formulato epossidico autolivellante in emulsione acquosa

#### ECOFONDO® PLUS A+B+C

Fondo epossidico tricomponente in emulsione acquosa

#### PAVIWATER® A+B

Formulato epossidico colorato in emulsione acquosa (a+b)

#### PAVIWATER® T68 A+B

Trasparente epossidico in emulsione acquosa

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

AUT05 • Scheda tecnica • 01/12/2025

### Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

[commerciale@sivit.it](mailto:commerciale@sivit.it) | [sivitsrl@pec.it](mailto:sivitsrl@pec.it) | +39 011 273 00 33 | [www.sivit.it](http://www.sivit.it)