

# CICLO MULTISTRATO MST04

## Multistrato antifiamma

Ciclo multistrato colorato, avente **classe di reazione al fuoco B<sub>FL-S1</sub>** dello spessore di circa 4 mm, da applicare su supporti esenti da umidità di risalita.  
Il ciclo prevede l'utilizzo di formulati epossidici ad altro contenuto di solidi e di finitura poliuretanica colorata.



## Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Per i massetti di nuova realizzazione si dovrà rispettare il normale tempo di stagionatura.  
Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente: levigatura o pallinatura.  
Essendo un ciclo non traspirante si dovrà verificare l'esistenza di una barriera vapore e comunque non si dovrà avere umidità di risalita.

## Applicazione

1. Applicare a rasare una ripresa di **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**, per un consumo di circa 0,6 kg/m<sup>2</sup>. Su fresco seminare a rifiuto **Quarzo B2**, per un consumo di 2,5-3,0 kg/m<sup>2</sup>, avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.
2. Carteggiare al fine di eliminare le anomalie più marcate. Rasare la superficie con **FLUIDEPOX ANTIFIAMMA**, per un consumo di circa 1,2 kg/m<sup>2</sup>. Su fresco seminare a rifiuto **Quarzo B2**, per un consumo di 1,5-2 kg/m<sup>2</sup>, avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.
3. Carteggiare al fine di eliminare le anomalie più marcate. Rasare la superficie con **FLUIDEPOX**, per un consumo di 0,7 kg/m<sup>2</sup>.
4. Applicare a rullo una ripresa di **FINISOL COLORATO LUCIDO**, per un consumo di 0,15 kg/m<sup>2</sup>.
5. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero poliuretanico **SIGILFLEX**.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 4 mm.

## Prodotti utilizzati

**FLUIDEPOX<sup>®</sup> ANTIFIAMMA A+B+C**  
Formulato epossidico antifiamma

**FLUIDEPOX<sup>®</sup> A+B**  
Formulato epossidico trasparente privo di solvente

**FINISOL<sup>®</sup> COLORATO LUCIDO A+B**  
Smalto poliuretanico colorato alifatico a solvente

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.