CICLO RASATURA
RAS08
Rasatura per esterni su superfici cementizie

Rivestimento a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, idoneo per cortili, camminamenti e spazi esterni

Preparazione del supporto

Trattamento idoneo per superfici in cls solide, livellate, non inquinate da oli, detergenti, polveri od altre sostanze. Preparazione meccanica mediante levigatura con utensili diamantati o mediante pallinatura, al fine di lasciare il supporto poroso ed assorbente. Pulizia di tutti i giunti esistenti in quanto da riprodurre sulla pavimentazione ultimata. Per evitare ristagni d'acqua occorre prevedere un'idonea pendenza.

Applicazione

1. Dopo accurata aspirazione, applicare a rullo una ripresa di PAVIWATER TES, previa diluizione 1 a 3 in acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,05 kg/m^2. Non è necessario attendere l'indurimento, ma si può procedere immediatamente con la fase successiva.
2. Rasare con ECOFONDO PLUS FIBRATO, utilizzando cazzuola americana. Consumo di prodotto 1,0 kg/m^2.
3. Ad indurimento avvenuto, se necessario carteggiare, quindi applicare una seconda rasatura con ECOFONDO PLUS FIBRATO. Consumo 1 kg/m^2.
4. Ad indurimento avvenuto, carteggiare per eliminare eventuali creste in rilievo. Procedere all'applicazione utilizzando cazzuola americana di MALTA ES3, colorabile con il 5% di COLORPASTA W. Il consumo per ogni ripresa è di 0,40-0,50 kg/m^2; la scelta se in una o 2 riprese va fatta in base all'effetto che si vuole ottenere.
5. Applicare a rullo una prima ripresa di PAVIWATER TES, diluito 1 a 3 in acqua, per un consumo di 0,05 kg/m^2.
6. Applicare a rullo una seconda ripresa di PAVIWATER TES, diluito 1 a 3 in acqua, per un consumo di 0,05 kg/m^2.
7. Procedere al taglio del rivestimento in corrispondenza dei giunti del cls e sigillare con elastomero silanico SIGILFLEX® MS. Il ciclo non essendo elastico, riprodurrà in maniera naturale eventuali fessurazioni del supporto che si potrebbero formare nel tempo.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 2,5 mm.

Prodotti utilizzati

MALTA ES3 A+B+C
Malta epossidica colorabile a base acquosa

ECOFONDO® PLUS FIBRATO A+B+C
Fondo epossidico tricomponente fibro-rinforzato in emulsione acquosa

SIGILFLEX® MS
Sigillante elastomerico modificato silano

PAVIWATER® TES A+B
Trasparente epossidico in emulsione acquosa a basso ingiallimento

Quanto sopra riportato corrisponde alle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.

Sivit s.r.l.
Via Centallo 57, 10156 Torino, Italia
P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74
commerciale@sivit.it | +39 011 2730033 | www.sivit.it

SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
intertek