

RIVESTIMENTI MURALI COLORSIVIT M

Rasante acrilico

Colorsivit M è il rasante acrilico per muri da utilizzare come strato intermedio durante la realizzazione di rivestimenti decorativi.

Molto flessibile, con una buona resistenza all'acqua e al freddo, non viene danneggiato da forti impatti e abrasioni.



Descrizione

Prodotto monocomponente pronto uso in emulsione acquosa. Permette di ottenere un rivestimento flessibile e con una buona resistenza nei confronti dell'acqua.

Utilizzi

Intermedio per rivestimenti decorativi.

Rasante per superfici verticali.

Preparazione del supporto

Supporti in cemento: abrasivare la superficie e applicare una ripresa di FIBROPROTEX PRIMER.

Supporti piastrellati: sgrassare e possibilmente abrasivare la superficie, applicare 1 o 2 mani di SIVITRASO.

Applicazione

Miscelare il prodotto prima dell'utilizzo in modo da ottenere una miscela omogenea.

Applicare con cazzuola americana o spatola in acciaio inox con un consumo di 0,5-0,8 kg/m² per rasata, in funzione del grado di ruvidità del supporto.

Evitare eccessi di prodotto, per evitare ritardi nell'indurimento e screpolature superficiali.



Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Bianco
Consumo	0,5-0,8 kg/m ²
Peso specifico (a 25°C)	1,70 +/- 0,05 g/ml
Residuo secco	81%
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C 25-35 min

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

COLORSIVIT M • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

DATI APPLICAZIONE E TEMPI

Ricopertura (50% U.R)	a 25°C 2,5 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 80%

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

COLORSIVIT M • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it