ALTRI PRODOTTI COLORSIVIT RASANTE

Rasante cementizio

Rasante cementizio in polvere per superfici verticali. Ottima lavorabilità e ritiro controllato.

Descrizione

Malta cementizia monocomponente tissotropica modificata con leganti organici. L'impasto ha un'ottima lavorabilità e un ritiro controllato.

Utilizzi

Rasante per superfici verticali.

Preparazione del supporto

Supporti in cemento: abrasivare la superficie e applicare una ripresa di FIBROPROTEX PRIMER. Supporti piastrellati: sgrassare e possibilmente abrasivare la superficie, applicare 1 o 2 mani di SIVITRASO.

Applicazione

Impastare un sacco di COLORSIVIT RASANTE (25 kg) con 6,25 kg di acqua, utilizzando un trapano miscelatore a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Lasciare riposare l'impasto per 5 minuti e procedere con la posa, tramite cazzuola americana.

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Bianco
Consumo	0,5-0,7 kg/m ² per ripresa
Peso specifico (a 25°C)	1,90 +/- 0,05 g/ml (prodotto impastato)
Massa volumica in polvere	1,13 +/- 0,03 g/ml
pH a 25°C	12 (impasto)
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C

	DATI APPLICAZIONE E TEMPI
Rapporto di miscela	100 di polvere, 25 di acqua
Pot-life (50% U.R.)	a 25°C 2 ore
Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C 2 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 2 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +8°C e i +30°C

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

COLORSIVIT RASANTE • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74 Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018