

# FONDI, CONSOLIDANTI, PRIMER

## FIBROPROTEX® TIPO D

### Impregnante ausiliario per lastre in cemento-amianto

Impregnante monocomponente a base acqua. Fissativo ausiliario per superfici in cemento-amianto.

#### Descrizione

Copolimero acetovinilico in dispersione acquosa di colorazione rossa.

Il prodotto essicca per evaporazione dell'acqua, portando alla formazione di un film rosso.

#### Utilizzi

Da applicare per evitare la dispersione di fibre nell'ambiente a supporto degli interventi di rimozione (art. 5, comma 5 del D.M. 6 settembre 1995) e durante le operazioni di smaltimento dei materiali contenenti amianto.

#### Applicazione

##### • Rivestimenti incapsulanti tipo D

Su lastre in cemento-amianto si dovrà operare una spruzzatura a bassa pressione, depositando il prodotto su tutta la superficie a vista, per un consumo di circa 0,30 lt/m<sup>2</sup>.

Lo spessore del film secco è di 20-25 micron, considerando un assorbimento del supporto di 0,20 lt.

Lo stesso trattamento dovrà essere ripetuto dopo la rimozione delle lastre, consolidando tutte le superfici a vista.

##### • Manufatti di altro genere

Applicare il prodotto a spruzzo a bassa pressione su tutte le superfici fino a saturazione completa delle parti decoesionate.

#### Specifiche tecniche

##### DATI PRODOTTO

Colore	Rosso
Peso specifico (a 25°C)	miscela (A+B): 1,00 - 1,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	miscela (A+B): 10-20 mPascal (spindle 1, rpm 200)
Residuo secco (A+B)	25% in peso
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Simboli di pericolosità su etichette	Nessuno
Magazzinaggio	12 mesi conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

##### DATI APPLICAZIONE E TEMPI

Secco al tatto (50% U.R.)	a 5°C 40-45 min a 25°C 25-35 min a 35°C 10-20 min
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +5°C e i +28°C e U.R. < 80%

##### DATI TECNICI PRESTAZIONALI

Aspetto	Liquido
---------	---------

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.