

ANTI-STATIC COVERINGS

FINISOL[®] ESD A+B

Static-dissipative colored aliphatic solvent polyurethane enamel

Solvent-based two-component polyurethane enamel with static-dissipative properties.

Suitable for environments with the presence of devices sensitive to electrostatic charges (ref. ANSI/ESD STM 97.1 /97.2 and IEC 61340-5-1).

Suitable for floors with Atex class II environments and antistatic floors according to EN1504-2 class II.M18

Excellent mechanical and chemical resistance.

Glossy appearance.



Descrizione

Formulato bicomponente a base di resine poliuretaniche

alifatiche a solvente caricato con innovative materie prime a base di nanotubi di carbonio che conferiscono al rivestimento una conduttività elettrica conforme alle principali norme del settore ESD.

Il valore di resistività risulta omogeneo e costante su tutta la superficie e permette di disperdere le cariche in superficie e di scaricarle trasversalmente sullo strato sottostante.

Aspetto lucido. Ottima resistenza all'usura.

Ottima resistenza nei confronti di solventi ed agenti chimici (per ulteriori dettagli contattare l'Assistenza Tecnica Sivit).

Facile pulibilità e sanificabilità della superficie.

Utilizzi

Verniciatura statico-dissipativa colorata di pavimenti in interno.

Idoneo per ambienti Atex, Classe II.

Idoneo per aziende elettroniche e ovunque si producano o si assemblino dispositivi sensibili alle cariche elettrostatiche (rif. ANSI/ESD STM 97.1 / 97.2 e IEC 61340-5-1).

Verniciatura di pavimentazioni con proprietà antistatiche in classe II in riferimento a EN 1504-2

Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti (stagionati se di nuova costruzione), livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, disarmanti, polveri od altre sostanze.

Verificare che non sia presente umidità di risalita.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente (abrasivazione o levigatura).

Eventuali buchi e lievi anomalie possono essere preventivamente riparati con PAVIRAPID o SIVITCOL.

Rivestimenti in resina già esistenti vanno abrasivati o levigati, eliminando quindi i residui di polvere.

Applicazione

Mescolare bene la pasta colorante COLORPASTA S per omogeneizzare eventuali sedimenti.

Al momento dell'applicazione unire la pasta al componente A e miscelare con cura. Aggiungere poi il componente B e miscelare per 2 minuti, utilizzando adeguata attrezzatura (trapano con elica) e avendo cura di pulire con spatola le pareti dei contenitori al fine di miscelare tutto il prodotto.

Se necessario, prima dell'applicazione predisporre punti di messa a terra applicando bandelle di rame in corrispondenza delle scatole elettriche.

Verniciatura statico-dissipativa.

Applicare a rullo per un consumo di ~0,130 kg/m² per ciascuna ripresa. Durante l'applicazione mantenere in agitazione il prodotto per evitare la sedimentazione.

Per ottenere una superficie antiscivolo, aggiungere il 3-5% in peso di SFERETTE DI VETRO (FINI o GROSSE).

Product for professional use. The purchaser undertakes to strictly follow the above warnings when applying the purchased product and the instructions in the safety data sheet.

FINISOL[®] ESD A+B • Technical sheet • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

Evitare di preparare miscele parziali di prodotto per non incorrere in accidentali errori, che potrebbero comportare un mancato o completo indurimento.

In caso di sovrapplicazione è tassativamente richiesta la carteggiatura del supporto indipendentemente dai tempi di maturazione.

Avvertenze

Diversi lotti di produzione del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare materiale proveniente da un unico lotto di produzione.

Technical specifications

DATI PRODOTTO	
Colore	Neutro da pigmentare (verificare comunque sempre a priori la fattibilità del colore con Assistenza Tecnica Sivit)
Consumo	a rullo: circa 0,130 kg/m ²
Peso specifico (a 25°C)	miscela (A+B): 1,35 +/- 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	miscela (A+B): 1.000-1.500 mPa•s (spindle 2, rpm 2)
VOC pronto uso (D.lgs 161/06)	< 500 g/l Cat.A/j. Pittura bicomponente ad alte prestazioni (BS).
Solvente per la pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C. Il componente B reagisce con l'umidità dell'aria.

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Rapporto di miscela	in peso: A=70, PASTA=30, B=21
Diluyente consigliato	Solvente UNI (non usare alcoli, glicoli o altri tipi di solvente, che possono reagire con il gruppo isocianato).
Pot-life (50% U.R.)	a 7°C > 6 ore a 25°C 3 ore a 35°C > 2 ore
Secco al tatto (50% U.R.)	a 7°C 24-28 ore a 25°C 8-10 ore a 35°C 3,5-5,5 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C 24 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C da 12 a 36 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +7°C e i +35°C, U.R. < 60% FINISOL ESD va applicato ad una temperatura del supporto di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa.
Manutenzione rivestimento	Per le operazioni di pulizia attendere almeno 7 giorni dall'applicazione del rivestimento.

DATI TECNICI PRESTAZIONALI	
Resistenza all'abrasione norma UNI 8298-9	50 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri - 1000 g di peso)
Scivolosità (D.M. 236/89)	μ>0,40 (con il 3% di SFERETTE DI VETRO FINI)
Scivolosità (DIN 51130)	R11 (con il 5% di SFERETTE DI VETRO GROSSE)
	1,5*10 ⁷ -10 ⁸ Ω

Product for professional use. The purchaser undertakes to strictly follow the above warnings when applying the purchased product and the instructions in the safety data sheet.

FINISOL® ESD A+B • Technical sheet • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

DATI TECNICI PRESTAZIONALI

Resistività superficiale punto-punto (UNI EN1081)	
---	--

Product for professional use. The purchaser undertakes to strictly follow the above warnings when applying the purchased product and the instructions in the safety data sheet.

FINISOL® ESD A+B • Technical sheet • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it