

FORMULATI EPOSSIDICI

PAVIRAPID[®] SGUSCI A+B

Malta epossidica “antiritiro”

Malta epossidica bicomponente. Esente da ritiro, permette il ripristino di buchi e cavità di pavimentazioni in cls e la realizzazione di sgusci di raccordo parete/pavimento.

Descrizione

PAVIRAPID SGUSCI è fornito in una confezione contenente:

- Parte “A” - formulato a base di resina epossidica e quarzo a grana fine
- Parte “B” - indurente amminico

La malta che si ottiene dalla miscelazione delle parti A e B ha un aspetto pastoso e non è soggetta a ritiri ed assestamenti.

Si ha un rapido sviluppo delle resistenze, ottenendo ottimi valori di resistenza meccanica.

Utilizzi

Formazione di sgusci di raccordo parete/pavimento.

Riempimento di buchi su pavimentazioni in cls., in resina o su piastrelle.

Scivoli di raccordo 0,5/30 mm.

Supporto

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima alla compressione di 25 N/mm² e a trazione di 1,5 N/mm².

Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti (stagionati se di nuova costruzione), livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detersivi, polveri od altre sostanze.

Su sottofondi poco consistenti è bene applicare una ripresa di FLUIDEPOX per un consumo di 0,5 kg/m².

Per procedere alla stesura di PAVIRAPID non è necessario aspettare l'indurimento del primer.

Applicazione

La malta PAVIRAPID viene fornita in 2 componenti separati.

Al momento dell'applicazione versare il contenuto del componente B nel contenitore del componente A, amalgamando con cura per 2 minuti, fino ad ottenere una colorazione uniforme. Per ottenere un perfetta miscelazione è bene travasare la miscela in altro recipiente ed amalgamare ulteriormente per 1 minuto. Dopo aver distribuito il prodotto nella zona in cui si deve effettuare il riempimento lisciare con cazzuola in ferro o altro attrezzo sagomato.

Resa per 1 kg di prodotto in funzione del raggio di curvatura dello sguscio: circa 2,8 m per 3 cm, 1,6 m per 4 cm e 1 m per 5 cm.

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Grigio, rosso, verde
Odore	Ammina
Peso specifico (a 25°C)	miscela (A+B): 1,80 g/ml

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

PAVIRAPID[®] SGUSCI A+B • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

DATI PRODOTTO	
Viscosità (a 25°C)	miscela (A+B): Quarzo bagnato
Residuo secco	98% in peso
Solvente per la pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 30°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=8,5
Pot-life (50% U.R.)	a 5°C 30 min a 25°C 20 min a 35°C 12 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 5°C 4-6 ore a 25°C 2-3 ore a 35°C 1-2 ore
Pedonabilità (50% U.R.)	a 25°C 4 ore
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C 5 giorni
Ritiro volumetrico	Trascurabile
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +5°C e i +35°C

DATI TECNICI PRESTAZIONALI	
Resistenza a compressione (UNI 4279)	60 N/mm ²
Resistenza a flessione (UNI 7219)	40 N/mm ²

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

PAVIRAPID® SGUSCI A+B • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it