

# RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI PAVIRESTANT TIXO A+B

## Formulato epossidico per rivestimenti chimico resistenti

Utilizzato per realizzare protezioni impermeabili per canaline e vasche di contenimento, è resistente al contatto con aggressivi chimici come acidi, basi e solventi, soprattutto acetato di etile.

### Descrizione

Prodotto bicomponente a base di resina epossidiche usate in combinazione con indurenti amminici cicloalifatici. Formulato al 90% in peso di residuo secco, utilizzato per realizzare rivestimenti resistenti al contatto con aggressivi chimici (acidi, basi, solventi in particolare acetato di etile).

### Utilizzi

Protezione impermeabile di canaline e vasche di contenimento.

### Supporto

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima alla compressione di 25 N/mm<sup>2</sup> e a trazione di 1,5 N/mm<sup>2</sup>

### Preparazione del supporto

Fondi in cls dovranno essere solidi, asciutti (stagionati se di nuova costruzione), livellati, assorbenti, non inquinati da oli, detergenti, polveri od altre sostanze.

Valutare il tipo di preparazione meccanica più conveniente (sabbatura, idrolavaggio) e quindi applicare su supporto regolarizzato una ripresa di ECOFONDO.

### Applicazione

Al momento dell'applicazione unire i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura con adeguata attrezzatura.

Utilizzare rapidamente l'intero contenuto. Nello svuotare il contenitore evitare di raschiare i bordi ed il fondo, in quanto potrebbe esserci del prodotto non perfettamente amalgamato. Applicare il prodotto tramite rullo o pennello con un consumo di 300-600 gr/m<sup>2</sup>



### Avvertenze

I rivestimenti di PAVIRESTANT TIXO esposti alla luce solare possono subire sbiadimenti o variazioni di colore con viraggio verso il giallo; questo fatto non pregiudica in alcun modo le prestazioni del rivestimento.

Tra diversi lotti produttivi dello stesso colore ci possono essere leggere differenze: quando possibile utilizzare materiale proveniente dallo stesso lotto di produzione.

Per applicazioni a bassa temperatura si può scaldare il materiale a 25°C per facilitarne l'applicazione e la catalisi (diminuzione viscosità). Tonalità sul giallo, arancione o alcuni rossi possono richiedere più riprese per ottenere un buon effetto coprente.

**Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.**

### Specifiche tecniche

#### DATI PRODOTTO

Colore	Colore RAL 7038 o a richiesta, per lotti minimi di 200 kg
Peso specifico (a 25°C): miscela (A+B)	1,20 +/- 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C): miscela (A+B)	5.000 +/- 1.000 mPa (spindle 2, rpm 6)

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

## DATI PRODOTTO

Punto di infiammabilità	> 100 °C
Solvente per la pulizia attrezzi	Solvente UNI
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

## DATI APPLICAZIONE E TEMPI

Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=28,5
Pot-life (50% U.R.)	a 15°C > 6 ore a 25°C 17 min a 30°C > 10 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 15°C 10-12 ore a 25°C 2-3 ore (per bassi spessori) a 30°C 1-2 ore
Pedonabile (50% U.R.)	a 25°C 10 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C da 6 a 24 ore
Trafficabile (50% U.R.)	a 25°C 20 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +15°C e i +30°C, U.R. < 50% e umidità del supporto < 4 (*)
Manutenzione rivestimento	Per le operazioni di pulizia utilizzare detergenti neutri

## DATI TECNICI PRESTAZIONALI

Resistenza a compressione (UNI 4279)	60 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a flessione (UNI 7219)	45 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a trazione (ASTM D 638)	30 N/mm <sup>2</sup>
Durezza (ASTM D 2240)	80 Shore D
Resistenze chimiche	Ottima resistenza nei confronti di vari aggressivi (consultare il nostro Servizio Tecnico)  (*): PAVIRESISTANT TIXO applicato a temperature del supporto inferiori ai 15°C potrebbe macchiarsi a contatto con l'acqua o con preparati a base acquosa e formare macchie biancastre. Tale difetto di resistenza chimica è causato da una reticolazione incompleta. Pertanto, PAVIRESISTANT TIXO va applicato ad una temperatura del supporto non inferiore a 15°C e di almeno 3°C superiore alla temperatura di condensa.

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.