

PRODOTTI PER ESTERNI E PARCHEGGI

SIVIT PISTA COVERING NP

Formulato monocomponente acrilico a base acqua

Rivestimento monocomponente colorato a base acqua per la realizzazione di aree esterne come piste ciclabili, camminamenti, parchi e campi da gioco, zone di rifornimento.

Descrizione

Rivestimento monocomponente colorato a base acqua per la realizzazione di aree esterne come piste ciclabili, camminamenti, parchi e campi da gioco, zone di rifornimento. Di facile utilizzo, il prodotto contiene resine acriliche idrofobe che filmano anche a basse temperature e formano un film elastico con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, all'abrasione e ad agenti chimici come benzina e carburanti, conforme a UNI EN 1436.

Colorabile con Colorpasta W nelle specifiche tinte suggerite per impiego in esterno.

Utilizzi

- Arredo urbano in generale
- Piste ciclabili
- Camminamenti esterni
- Indicato per trattamento diretto di superfici in asfalto

Supporto

Asfalto o bitume in buono stato, compatto e pulito, completamente stagionato, privo di oli e sostanze grasse. La superficie non deve essere bagnata o interessata da importante risalita di umidità (nel caso contattare Assistenza Tecnica Sivit).

Vecchie verniciature da rinnovare non contaminate da oli e sostanze grasse.

Preparazione del supporto

In caso di asfalto nuovo attendere la sua maturazione per almeno 28 giorni e procedere a preventivo lavaggio con idropulitrice.

In caso di superficie in cemento utilizzare Paviwater T68 come primer diluito 50% con acqua con consumo di 0,1-0,2 kg/m² in funzione dell'assorbimento.

In caso di vecchia verniciatura procedere a preventivo lavaggio con idropulitrice e verifica della coesione dell'intera area da trattare. Si consiglia carteggiatura per garantire una superficie porosa e successiva accurata depolveratura. Applicare una prima mano di prodotto diluito tra 10-15% in peso di acqua con consumo compreso tra 0,25-0,30 kg/m². E' sempre consigliabile un test di compatibilità su una piccola area rappresentativa.

Applicazione

Prima dell'applicazione omogeneizzare l'impasto con spatola o miscelatore a velocità molto basse. Colorare l'impasto incorporando COLORPASTA W in percentuale minima del 7% in peso fino a completa omogeneità.

Diluire con circa 5% di acqua ed applicare il prodotto a rullo consumo compreso tra 0,25-0,30 kg/m².

Per prestazioni ottimali in termini di coprenza e durabilità si consigliano almeno 3 mani di prodotto.

E' possibile effettuare l'applicazione anche a spruzzo diluendo con circa 10% in peso di acqua con consumo compreso tra 0,25-0,30 kg/m².

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIVIT PISTA COVERING NP • Scheda tecnica • 05/03/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

Al fine di incrementare ulteriormente le resistenze meccaniche è possibile applicare come ultima mano SIVIT PISTA COVERING PLUS. Quest'ultimo può essere impiegato anche per realizzare eventuali tracciature linee.

Per maggiori informazioni si vedano i sistemi applicativi proposti o contattare Assistenza Tecnica Sivit.

Prima dell'applicazione verificare sempre il completo indurimento dello strato sottostante.

Avvertenze

Nota sulla colorazione. Diversi lotti di produzione di COLORPASTA W del medesimo colore possono presentare piccole differenze: ove possibile utilizzare un unico lotto per ciascuna area da trattare. Alcune tinte, al fine di ottenere una coprenza sufficiente, possono richiedere una maggiore percentuale di impiego (fino al 15% in peso) o l'applicazione di un'ulteriore mano (talvolta è consigliabile una prima ripresa di colore bianco).

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Neutro
Consumo	circa 0,25-1,30 kg/m ²
Peso specifico (a 25°C)	1,55-1,65 g/ml
Viscosità (a 25°C)	10.000-15.000 mPa·s
pH a 25°C	8,0-8,5
Residuo secco (A+B) /+C	> 66% in peso
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C 2-3 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 4-5 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10 e i +40°C e U.R. U.R.< 80% Non applicare in caso di superficie bagnata, presenza di nebbia, ghiaccio o pioggia incombente. Durante i periodi freddi garantire l'applicazione e l'essiccazione iniziale durante le ore più calde della giornata.

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIVIT PISTA COVERING NP • Scheda tecnica • 05/03/2026

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivit srl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it