

RIVESTIMENTI MURALI SIVITRASO

Rasante acrilico a base acquosa

Rasante acrilico monocomponente a base acqua. Prodotto pronto uso per rivestimenti decorativi di pareti in interno. Particolarmente indicato per la preparazione di superfici ceramiche prima di cicli a rasare.

Descrizione

Rasante monocomponente pronto uso in dispersione acquosa a base di speciali resine acriliche fortemente idrofobiche e silanizzate.

Di facile utilizzo, SIVITRASO è particolarmente indicato per la realizzazione di superfici decorative a basso spessore su superfici verticali in ceramica. Il lungo tempo aperto consente ampia lavorabilità. Il buon potere riempitivo unitamente alla forte idrofobicità permette la copertura e la schermatura delle fughe.

- Ottima resistenza all'acqua anche per contatto prolungato
- Ottima traspirabilità
- Buona filmazione anche a basse temperature

Utilizzi

- Rivestimenti decorativi di pareti in interno.
- Preparazione superfici prima di cili a rasare.

Preparazione del supporto

Le superfici in ceramica devono essere sgrassate ed possibilmente abrasivate.

Superficie in cls devono essere solidi, livellati, assorbenti, non inquinati da oli, polvere od altre sostanze.

Applicazione

Prima dell'applicazione omogeneizzare l'impasto con spatola o miscelatore a velocità molto basse.

Stendere il prodotto rapidamente, in una o due mani, utilizzando cazzuola americana o frattone in acciaio inox con consumo di circa 1kg/m².

Devono essere evitati spessori eccessivi e si devono rispettare i tempi di ricopertura.

Cicli consigliati:

- 2 mani di SIVITRASO + 2 mani di SIMPLE + 2 mani di FINIWATER.
- 2 mani di SIVITRASO + 2 mani di COLORSIVIT MALTA + 2 mani di FINIWATER.

Per migliorare le resistenze chimiche della superficie applicare solo una mano di FINIWATER seguita da una mano di FINISOL.

Attenzione

La miscelazione con trapano ad alta velocità può originare una forte diminuzione della viscosità; in tal caso la reologia del prodotto ritorna ottimale solo dopo qualche ora.

Evitare l'applicazione in caso di umidità di risalita, contattare Assistenza Tecnica Sivit.

Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Neutro

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIVITRASO • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it

DATI PRODOTTO	
Consumo	circa 1,0 kg/m ² (varia in funzione di ruvidità)
Peso specifico (a 25°C)	1,60-1,70 g/ml
Viscosità (a 25°C)	200.000-250.000 mPa•s (spindle 4, rpm 0,6)
Residuo secco	83% in peso
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C 3-5 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 4-6 ore
Sovraverniciabile (50% U.R.)	a 25°C 12-24 ore
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C 24-48 ore
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

SIVITRASO • Scheda tecnica • 05/11/2025

Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

commerciale@sivit.it | sivitsrl@pec.it | +39 011 273 00 33 | www.sivit.it