

# FINITURE POLIURETANICHE A BASE AQUOSA STARDUST

## GEL POLIURETANICO A BASE ACQUOSA

Prodotto monocomponente pronto uso a base di dispersione poliuretanica. Origina un film che conferisce un effetto estetico caratteristico ed unico su cicli materici mediante cariche inorganiche di natura lamellare.

### Utilizzi

Cicli decorativi in interni, a pavimento o parete

### Preparazione al supporto

Abrasive superficialmente per favorire l'adesione.

Si consiglia di utilizzare carte abrasive chiare con grana 150 o più fine. Dopo l'abrasione rimuovere completamente la polvere dalla superficie (vedere ciclo applicativo specifico o contattare l'Assistenza Tecnica Sivit).

### Applicazione

Intermedio in sistema Stardust prima dell'applicazione della finitura. Applicare con una cazzuola americana o spatola in plastica con consumo di 0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup>. Evitare eccessi di prodotto che potrebbero causare ritardi nello sviluppo delle caratteristiche del film o maggiore sensibilità all'acqua.

### Specifiche tecniche

DATI PRODOTTO	
Colore	Lattiginoso
Consumo (a rullo)	0,10-0,15 kg/m <sup>2</sup>
Peso specifico (a 25°C)	1,00 +/- 1,05 g/ml
Viscosità (a 25°C)	20.000 +/- 2.000 mPa.s
Residuo secco (A+B)	36% in peso
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua (prima della formazione della pellicola) e Alcool etilico (dopo)
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C; porre particolare attenzione al componente B, sensibile all'umidità dell'aria

DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Diluyente consigliato	Acqua
Secco al tatto (50% U.R.)	a 25°C 20-30 min
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 90 min
Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.

STARDUST • Scheda tecnica • 05/05/2026

### Sivit S.r.l.

Via Centallo 57, 10156, Torino, Italia | P.I. - C.F. 01012820013 | C.C.I.A.A. N. 478878 | Reg. Soc. Tribunale Torino N. 305/74

Sistema di gestione conforme alle ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

[commerciale@sivit.it](mailto:commerciale@sivit.it) | [sivitsrl@pec.it](mailto:sivitsrl@pec.it) | +39 011 273 00 33 | [www.sivit.it](http://www.sivit.it)