

COLORSIVIT VISTA

SMALTO POLIURETANICO A BASE ACQUOSA



DESCRIZIONE

Prodotto monocomponente di facile utilizzo a base di dispersione poliuretanica in veicolo acquoso.

Per evaporazione dell'acqua si forma un film continuo che presenta:

elevate proprietà di ancoraggio su vari supporti

- ottime proprietà meccaniche
- buona resistenza all'abrasione
- buona resistenza ai solventi
- ottima resistenza agli agenti atmosferici

UTILIZZI

Consente di ottenere pavimenti spatolati permeabili al vapore. Top-coating per rivestimenti decorativi a parete.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Ogni supporto deve essere pulito, sgrassato e privo di vecchi smalti in fase di distacco.

Operare una carteggiatura od abrasivazione superficiale per favorire l'adesione.

Stesura di una ripresa di primer all'acqua COLORSIVIT MONO (0,15-0,20 kg/m²) su supporti assorbenti come laterizi o superfici cementizie.

APPLICAZIONE

Pigmentare il prodotto con 1-2% di COLORPASTA W ed omogeneizzare tramite l'utilizzo di un agitatore meccanico.

Applicare il materiale tramite una cazzuola americana.

Il consumo di prodotto è di circa 0,20-0,30 kg/m².

Evitare film troppo spessi: si avrebbero ritardi nello sviluppo delle caratteristiche finali del film, in particolare essiccazione in profondità e sensibilità all'acqua.

**FINITURE POLIURETANICHE
A BASE ACQUOSA**

SIVIT S.R.L. • INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

SCHEDA TECNICA • 01/09/2015

Colore	Opalescente
Peso specifico (a 25°C)	1,00 +/- 1,05 g/ml
Residuo secco	40% in peso
Viscosità (a 25°C)	10.000 +/- 2.000 mPascal
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C 40-60 min a 25°C 20-30 min a 30°C 5-15 min
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C 90 min
Condizioni per l'utilizzo	Temperature comprese tra i +10°C e i +30°C e U.R. < 70%
Diluyente consigliato	Acqua
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua (prima della formazione della pellicola) e Alcool etilico (dopo)
Simbolo pericolosità su etichetta	Nessuno
Magazzinaggio	12 mesi, conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C

L'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.