

PAVIWATER T68

TRASPARENTE EPOSSIDICO IN EMULSIONE
 ACQUOSA (A+B)



DESCRIZIONE

Sistema epossidico bicomponente, a base di resine epossidiche ed amminiche in dispersione acquosa.

Il prodotto viene fornito con un alto contenuto di solidi: la viscosità può essere abbassata sensibilmente diluendo con acqua.

La pellicola che si ottiene presenta buone caratteristiche meccaniche e buone resistenze ai solventi.

UTILIZZI

Primer per rivestimenti resinosi.

Consolidante per superfici cementizie friabili.

Impregnante antipolvere per superfici cementizie.

Primer per sistemi impermeabilizzanti a base di poliurea su supporti in guaina bitume-polimero e asfalto.

Realizzazione di rivestimenti rinforzati con fibra di vetro.

SUPPORTO

Il sottofondo deve possedere una resistenza minima alla compressione di 25 N/mm² e a trazione di 1,5 N/mm².

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Se il cls è di nuova costruzione si dovrà attendere la maturazione completa.

La superficie si dovrà presentare solida, assorbente ed esente da presenza di oli, tensioattivi, acqua, polvere. Eventuali parti inconsistenti dovranno essere rimosse.

Le pavimentazioni vanno trattate meccanicamente, mediante carteggiatura.

Eventuali buchi e lievi anomalie, possono essere riparati con PAVIRAPID o SIVITCOL.

APPLICAZIONE

Al momento dell'applicazione unire i due componenti in un unico recipiente e miscelare con cura per 2 minuti, utilizzando adeguata attrezzatura (trapano con elica).

Aggiungere lentamente sotto agitazione l'acqua di diluizione, rimescolare il prodotto per 1 minuto ed utilizzare entro il tempo di utilizzo.

PAVIWATER T68 può trovare la sua applicazione come:

Primer impregnante e consolidante per superfici cementizie: applicare due riprese per un consumo di prodotto di circa 50 g/m² (per ciascuna ripresa):

- 1° ripresa - una parte (A+B) + 3 parti di acqua
- 2° ripresa - una parte (A+B) + 1,5 parti di acqua

Legante per realizzare rivestimenti in vetroresina (con MAT 225): una parte di prodotto (A+B) + 0,2 parti di acqua, per un consumo di prodotto di 0,70 kg/m²; il ciclo dovrà essere successivamente completato, per realizzare pavimentazioni o

Primer per sistemi impermeabilizzanti a base di poliurea su supporti in guaina bitume-polimero o in asfalto: applicare una parte di prodotto (A+B) + 0,5 parti di acqua, per un consumo orientativo di prodotto compreso tra 0,10 e 0,20 kg/m² in funzione delle caratteristiche del supporto. Sul primer ancora fresco semina a rifiuto di QUARZO B1 con un consumo di 1-2 Kg/m², avendo cura il giorno successivo di eliminare il quarzo in eccesso non legato.

SPECIFICHE TECNICHE

DATI PRODOTTO	
Colore	Trasparente tendente al giallo chiaro
Consumo	Come impregnante, 0,050 kg/m ² per ripresa, in funzione dell'assorbimento. Con spolvero di quarzo, 0,08-0,20 kg/m ² .
Peso specifico (a 25°C): miscela (A+B)	1,10 +/- 0,05 g/ml
Viscosità (a 25°C): miscela (A+B)	10.000 +/- 1.000 mPa·s (spindle 3, rpm 10)
diluito con 1,5 parti di acqua	5 sec (DIN8)
diluito con 3 parti di acqua	3 sec (DIN 8)
Residuo secco (A+B)	66-68% in peso e in volume
VOC pronto uso (D.lgs 161/06)	< 50 g/l Cat.A/j. Pittura bicomponente ad alte prestazioni (BA).
Punto di infiammabilità	Non applicabile
Solvente per la pulizia attrezzi	Acqua
Magazzinaggio	12 mesi conservare in luogo asciutto ad una temperatura compresa tra i 5°C ed i 35°C
DATI APPLICAZIONE E TEMPI	
Rapporto di miscela	in peso: A=100, B=67 in volume: A=100, B=60
Pot-life (50% U.R.)	a 15°C > 130 min a 25°C 105 min a 30°C > 80 min
Secco al tatto (50% U.R.)	a 10°C 22-26 ore a 25°C 4-6 ore a 30°C 2,5-3,5 ore
Ricopertura (50% U.R.)	a 25°C da 24 a 36 ore
Indurimento in profondità (50% U.R.)	a 25°C 7 giorni

Condizioni ambientali d'uso	Temperature comprese tra i +15°C e i +35°C e U.R. < 70%
DATI TECNICI PRESTAZIONALI	
Aspetto	Trasparente
Resistenza all'abrasione norma UNI 8298-9	60 mg (TABER Mola CS-17-1000 giri - 1000 g di peso)
Marcatura CE (reg. n. 305/2011)	Conforme a EN1504-2. Rivestimento (C) Principi (PR)
Adesione Pull Off (EN 1542)	>1,5 MPa
Resistenza all'abrasione norma EN 5470-1	Conforme
Resistenza all'urto (EN 6272-1)	>10 Nm (Classe 2)

AVVERTENZE

Non applicare su intonaci a base gesso destinati ad ambienti umidi (ad es. docce).

Prodotto ad uso professionale, l'acquirente si impegna a seguire tassativamente le avvertenze sopra riportate nell'applicazione del prodotto acquistato e le indicazioni della scheda di sicurezza.