

# VERNICIATURA SU SUPERFICI CERAMIZZATE

## CICLO DI VERNICIATURA SU PIASTRELLE, CON FINITURA EPOSSIDICA COLORATA

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Preparazione meccanica del supporto mediante molatura delle piastrelle con utensili a grana fine.

### APPLICAZIONE

- 1 • Applicare a rullo una ripresa di **FONDO PER PIASTRELLE**, per un consumo di circa 0,130 kg/m<sup>2</sup>.
- 2 • Applicare a rullo una ripresa di **PAVIWATER**, diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m<sup>2</sup>.
- 3 • Applicare una seconda ripresa di **PAVIWATER** diluito del 10% con acqua, per un consumo di prodotto di circa 0,130 kg/m<sup>2</sup>.

**PAVIWATER** può essere addizionato con inerti granulari per ottenere una superficie antisdrucciolevole.

Lo spessore risultante del rivestimento è di circa 0,15 mm.



### PRODOTTI

**FONDO PER PIASTRELLE A+B** • fondo epossidico bicomponente in emulsione acquosa

**PAVIWATER A+B** • formulato epossidico pellicolare, colorato, in emulsione acquosa

*Quanto sopra riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze scientifiche e pratiche e non comporta per Sivit l'assunzione di garanzie e/o responsabilità, in quanto le condizioni d'impiego non sono da noi controllabili. L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità dei prodotti al caso specifico.*

**SIVIT S.R.L.**  
INDUSTRIA CHIMICA

SEDE E STABILIMENTO • 10156 • TORINO - Via Centallo, 57  
Tel. 011 273.00.33 c.a. • Fax 011 273.56.17  
www.sivit.it • commerciale@sivit.it

PAVIMENTI  
E RIVESTIMENTI  
IN RESINA 